

SILI - FIRE

SILI - FIRE

Singel-komponent, neutral-härdning silikon med ökad brand-motstånd för att fylla fogar utsatta för eld. Specialdesignad för väder tätning av expansionsfogar där ett brandmotstånd är obligatoriskt.

Testad för att klara 4 timmars brandmotstånd.

CE - Märkning:

- **25LM:** Låg modul fog med mycket god rörelseupptagningsförmåga.
- **Facade:** Är klassad för rörelsefogar i fasad.
- **Exteriört:** Är klassad för rörelsefogar utomhus.
- **Interiört:** Är klassad för rörelsefogar inomhus.
- **Cold climat:** Är klassad för kallt klimat.



Egenskaper:

Hög elasticitet (låg modul) och rörelseförmåga ($\pm 25\%$).
Fäster väl på brett utbud av porösa och icke porösa underlag såsom glas, tegel, keramik, emalj, glaserade stenar och klinker, metaller etc
Minimal hälso- och säkerhetsrisker.

Bruksanvisning:

Rengör ytan från fett och smuts före applicering.

Egenskaper:
Övermålningsbarhet: Är inte övermålningsbar.
Härdsystem: Alcoxy Silikon.
Förpackning: 12 x 310 ml patron - 20 x 600 ml
Färger: Vit, grå.

Teknisk data:			
Torrhalt:		Lagringstid:	12 månader
Rörelseupptagningsförmåga:	25 %	Ythärdning:	20 min
Modulbarhet: -30°C	0,38	Shore A:	26hore A
Frostsäker transport:	+5° - +30°C	Krympning:	Max 1,5%
Appliceringstemperatur:	+5° - +40°C	Brottstojning:	650%
Temp. beständighet:	-40° till +150° C	Densitet:	1,25 g/ml

Begränsningar:

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär. Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet